



Adhesivo EVOTACK 140

Fecha Revisión: 30/09/2011

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo termofusible metalocénico(Hot-melt), su menor densidad y su excelente fluidez reducen la cantidad de adhesivo aplicada. Su rendimiento aumenta en un 20% o un 30% en comparación con los adhesivos en base EVA.	
APLICACIONES	Para cerrado de cajas y estuches en conservas, alimentación...	
DATOS TÉCNICOS	Color:	Sólido: Blanco Fundido: Transparente
	Presentación:	En perlas
	Temperatura de aplicación:	125-145 °C
	Tiempo de solidificación	Medio-Corto
	Estabilidad térmica	Muy Buena
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	98 - 106° C
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	140° C +-800 - 1400 mPa.s
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y envase cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.	
ENVASADO	En sacos de 25 Kg .	
CONTACTO CON ALIMENTOS	Cumple FDA 175.105. Producto apto para contacto indirecto con alimentos.	
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANYWAX-200.	

Importante. La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.