



# INDUMARSAN S.L.

*High Quality Adhesives*

## Adhesivo MARTACK 216

Fecha Revisión: 30/09/2012

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo termofusible (Hot-melt).	
APLICACIONES	Todo tipo de materiales.	
DATOS TÉCNICOS	Color:	Transparente
	Presentación:	Barras 11,5mm*30mm
	Temperatura de aplicación:	170-210 °C
	Tiempo abierto	aprox.30s
	Elongación	550%
	Densidad	0.99grms/cm <sup>3</sup> (23º)
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	85- 90º C
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	180º C 11000 mPa.s
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y envase cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30º C.	
ENVASADO	En cajas de 25 kg.	
CONTACTO CON ALIMENTOS	Cumple FDA 175.105. Producto apto para contacto indirecto con alimentos.	
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANYWAX-200.	

**Importante.** La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.